

**Beschreibung:**

Legierte Titanlegierung mit Anteilen von Molybdän und Nickel.

**Verwendung:**

Haupteinsatz ist in der chemischen Industrie und im Apparatebau. Durch zulegieren von Pd und Ni + Mo wird die Beständigkeit gegenüber Lösungen erhöht und die Gefahr durch auftretende Korrosion speziell in chloridhaltigen Medien verringert.

**Produktformen:**

Draht, Stab, Rohr, Blech, Platte, Fittings,

**Gängige Spezifikationen:**

ASTM B348, ASTM B265, ASTM B338, AWS A5.16

**Chemische Analyse:**

H %	Pd %	Fe %	C %	N %	Mo %	O %	Ni
≤ 0,015	gering	≤ 0,30	≤ 0,08	≤ 0,03	0,2 – 0,4	≤ 0,25	0,6 – 0,9

**Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur nach ASTM B265:**

Zugfestigkeit	Streckgrenze	Dehnung
MPa	MPa	%
480 min	345 min	18 min

Elastizitätsmodul (Richtwert) (kN/mm<sup>2</sup>): 105 bei Raumtemperatur

**Wärmebehandlung:**

Weichglühen: 650 – 750°C

Spannungsarm glühen: 450 – 600°C (ca. 8h)

Die Wärmebehandlung erfordert eine Schutzgasatmosphäre bzw. eine Vakuumatmosphäre bedingt durch die hohe Affinität des Titans Sauerstoff aufzunehmen und zu versprüden.

**Schweißen:**

MIG und WIG unter Reinargon

Plasma, Laser- oder Elektronenstrahlschweißen

Alle hier gemachten Angaben dienen der Information. Eine Gewähr kann jedoch nicht übernommen werden. Spezielle Anforderungen an das Material müssen vor Auftragsvergabe schriftlich vereinbart werden.